

**we
care**



weber.min

декоративная минеральная штукатурка

- Под окраску
- Паропроницаемая
- Морозостойкая
- Не горючая



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для декоративно-защитной отделки базовых штукатурных слоев систем фасадного утепления **weber.therm**, **weber.therm min**, **weber.therm comfort**.
- Для декоративно-защитной отделки оштукатуренных поверхностей в системе **weber.therm Unitop**.
- Для декоративно-защитной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
- Для оштукатуривания по следующим основаниям: бетон; базовые штукатурные слои систем фасадного утепления; поверхности, выполненные цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com.ru



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях



Цвет	светло-серый/белый
Вяжущее	цемент, известь
Расход воды, л/кг	0,18–0,23
Плотность раствора, кг/м³	1200–1800
Температура нанесения	от +10 до +30 °C
Расход смеси, кг/м²	
1,5 мм «шуба»	2,0–2,2
2,0 мм «шуба»	2,8–3,0
2,0 мм «короед»	2,4–2,6
Время жизни раствора, ч	1
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,35
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	3,5
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	1
Морозостойкость, циклов, не менее	100

Фасовка: бумажные трехслойные мешки со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение: 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и не должно подвергаться усадке или деформации. Основание необходимо очистить от пыли, грязи и всех легко отслаивающихся частей и разделяющих веществ, которые уменьшают адгезию. Все неровности необходимо выровнять подходящим материалом. Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +10 °C. За 24 часа до нанесения штукатурки, основание необходимо обработать грунтовкой **weber.prim facade**, **weber.prim optimus** или **weber.prim multi.i** при помощи малярной кисти или валика.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Залить в чистую емкость 4,5–5,75 литров воды и засыпать мешок со штукатуркой (25 кг). Замешивать раствор необходимо в чистой воде при температуре около +20 °C. Перемешивать смесь необходимо при помощи миксера или дрели с насадкой для штукатурных растворов, со средней скоростью вращения 400–600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков. Раствор выдерживают в течение 5 минут, а затем еще раз перемешивают в течение 1 минуты. Раствор должен быть использован в течение 1 часа. Периодически перемешивайте раствор, без добавления воды!

НАНЕСЕНИЕ

Декоративную штукатурку наносить на грунтованную поверхность при помощи полутерка из нержавеющей стали. Полутерок необходимо держать под углом 50–70° к поверхности. Толщина слоя должна соответствовать максимальному размеру зерна заполнителя. Затирку поверхности, для проявления фактуры, необходимо производить при помощи пластикового полутерка спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет липнуть к инструменту. Фактуру формируют круговыми движениями, слегка прижимая полутерок к поверхности штукатурки. Во время затирки необходимо удалять связующее с поверхности полутерка, периодически очищая его. При необходимости прервать работу, границу заклеить

малярной лентой, завершить нанесение штукатурки с заходом на ленту. Не дожидаясь высыхания штукатурки удалить ленту вместе со штукатуркой. Во время выполнения работ и в течение 24 часов необходимо защитить фасад от попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра и дождя.

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Не ранее чем через 3 суток, в зависимости от погодных условий, для выравнивания впитывающей способности основания и снижения расхода краски, поверхность обработать силиконовой **weber.prim S10** или силикатной **weber.prim silikatgrund** грунтовкой (предварительно разбавив грунтовки чистой водой в пропорции 1:1). Не ранее чем через 12 часов, после нанесения грунтовки, поверхность декоративной штукатурки окрашивается силиконовой краской с микроволокном **weber.ton micro V** или силикатной — **weber.ton variosil**. Для систем с пенополистиролом, **weber.min** можно окрашивать акриловой краской **weber.ton akrilat**, обработав её грунтовкой **weber.prim A10** (разбавленной 1:4 с чистой водой).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.