



weber.prim floor

грунтовка для пола

- Улучшает сцепление с основой
- Повышает растекаемость
- Идеально сочетается с полами Weber-Vetonit и полимерной гидроизоляцией webertec 822
- Для внутренних и наружных работ



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для качественной подготовки полов под последующее нанесение ровнителей и наливных полов.
- Для предварительной подготовки оснований из бетона полов на комплексном и цементном вяжущем.

8 800 234 01 31



www.vetonit.weber



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

weber
SAINT-GOBAIN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, г/см ³	1,0-1,1
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), не ниже, %	12
Расход, мл/м ²	100-150
Количество слоев	1-2
Время высыхания одного слоя, час	1-2

Фасовка: пластиковое ведро 10 л. Паллета 33 ведра/330 кг.
Пластиковое ведро 5 л. Паллета 90 ведер/450 кг.

Хранение: срок хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей, при температуре от -20 до +30 °C – 12 месяцев



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхности должны быть сухими (влажностью не выше 3%), очищенными от масел, жиров, остатков меловой побелки, битумных мастик, отслаивающихся покрытий. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости обеспылить основание (пропылесосить).

Нанесение

Грунтовка наносится щеткой или кистью. Ее следует тщательно втирать в основание для надежного связывания пыли и отслаивающихся частиц.

Слабые, сильно впитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее двух раз. При нанесении последующих слоев необходимо соблюдать время межслойной сушки – не менее 30 мин.

Рекомендации

Температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +10°C.

В случае замерзания грунтовки, перед использованием необходимо выдержать ее до полного оттаивания и тщательно перемешать.

Не использовать нагревательные приборы.

Меры предосторожности

Рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Беречь от детей!

Очистка инструмента

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.



Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны для температуры окружающей среды +22 °C и относительной влажности воздуха 60±5%. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с Техническими специалистами компании. Техническое описание, а также какие-либо рекомендации, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автоматически становятся недействительными.



8 800 234 01 31



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях



www.vetonit.weber

