

vetonit Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА **Vetonit stone fix**

Для керамогранита,
минеральной ваты
и камня



**НАДЕЖНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ**

С1 Т
Класс по ГОСТ



Технические характеристики*

Информация о продукте

Класс согласно ГОСТ Р 56387-2018	С1 Т
Цвет	серый
Расход воды, л/кг.....	0,20–0,23
Расход смеси, кг/м ² /мм.....	1,35
Открытое время, мин	20
Время корректировки, мин.....	20
Время жизни, ч	3
Допустимость пешей нагрузки, ч.....	24
Максимальная толщина слоя, мм.....	15
Расшивка швов, ч.....	24

Физико-механические характеристики

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа, не менее	1
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа, не менее	0,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа, не менее	0,5
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа, не менее.....	0,5
Стойкость к сползанию, мм, не более	0,5

Температурный режим

Температура применения, °C..... от +5 до +30
Температура эксплуатации, °C..... от –40 до +70

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 25 кг. Поддон 48 мешков / 1200 кг.

Хранение

12 месяцев с даты изготовления.

После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение суток.

* Все технические характеристики указаны для t = +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %, выдержка образцов 28 суток.



Инструкция по применению

Назначение

- Укладка плит из камня и керамогранита до 60 × 60 см.
- Для жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
- Для работ внутри и снаружи зданий.

Подходящие основания:

- выдержаный бетон;
- ячеистый, газо- и пенобетон;
- кирпич, газоблок, пеноблок;
- основания, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе (штукатурка, шпаклевка, стяжки, наливной пол и т. д.);
- цементно-стружечные плиты (ЦСП), гипсокартонные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ) листы, гипсовые строительные плиты (ГСП);
- обмазочная гидроизоляция (кроме битумной), в т. ч. **vetonit tec 822, vetonit tec 824, vetonit tec AquaSafe**.

выровнять: на стене — цементной штукатуркой **vetonit TT30 light** (до 30 мм); на полу — быстротвердеющим наливным полом **vetonit fast 4000** (при применении во влажных помещениях необходима обработка полимерной гидроизоляцией **vetonit tec 822**). При облицовке обогреваемого пола необходимо отключить нагрев не менее чем за 2 сут до начала работ. Гипсовые поверхности (ПГП, гипсовые штукатурки и пр.) нужно обязательно обработать полимерной гидроизоляцией **vetonit tec 822**.

Приготовление клея

Залить в емкость 5,0–5,75 л чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) клея.

Перемешать клей дрелью-миксером со скоростью 400–600 об/мин до однородной массы. Выдержать 5 мин и повторно перемешать. Растворная смесь пригодна для использования в течение 3 ч. Необходимо периодически перемешивать раствор без добавления воды.

Нанесение

Клей наносят на основание зубчатым шпателем. Чтобы плитка хорошо приклеилась, необходимо вдавливать ее в клей с усилием.

При нормальной температуре и влажности клей наносится на такую площадь, которая может быть облицована в течение 20 мин.

При укладке плитки на пол или при наружных работах необходимо обеспечить 100%-ный контакт плитки с раствором, использовав метод «двойной обмазки», нанося раствор как на основание, так и на обратную сторону плитки.

Облицовку можно проводить методом «сверху вниз». Плитки должны укладываться с зазором не менее 1 мм.

Межплиточные швы должны быть заполнены затиркой **vetonit spectrum** не ранее чем через 24 ч.

Для заполнения стыков «стена — стена» и «стена — пол» на облицовке внутри помещения рекомендуется применять силиконовый герметик **vetonit sil** для снижения риска трещинообразования.

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Температура основания, клея и плиток должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C. Данный температурный режим в помещениях необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ. Основание должно быть твердым, ровным, сухим, без пыли и грязи, обезжиренным. Сильновпитывающие и слабые основания следует обработать грунтовкой **vetonit prim optimus**.

Водорастворимые выравнивающие смеси необходимо удалить. Углубления или отклонения поверхности основания от вертикали или горизонтали до 20 мм можно выровнять клеем. Отклонения более 20 мм необходимо предварительно

Важно знать!

Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 ч после укладки. Напольное покрытие готово к эксплуатации с полной нагрузкой через 28 сут. Включение нагрева пола возможно не ранее чем через 14 сут после завершения облицовочных работ. Рекомендуемая высота для приклеивания теплоизоляции – не более 8 м.

Использование материалов для грунтования типа «Бетонконтакт» не допускается.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С выходом настоящей технической карты предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **Vetonit stone fix**
на vetonit.com

8 800 234 01 31