

Инструкция по применению смеси для срочного ремонта бетона БЫСТРЫЙ РЕМОНТНИК

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Подготовку основания и необходимого для работы инструмента следует предусмотреть до начала замеса, чтобы использовать время жизни приготовленного раствора (20 мин) исключительно на его нанесение, не отвлекаясь на иные операции.

- ремонтируемый участок расчистить от рыхлых слоёв слабого бетона, затем тщательно обеспылить
- очищенное основание пропитать водой до полного насыщения: поверхность должна быть матовой, влажной, но не мокрой (насыщение водой рекомендуется предусмотреть за 30 минут до начала ремонта)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

- на 1 упаковку сухой смеси (3 кг) – 0,35...0,40 л воды
- сухую смесь постепенно добавить в чистую воду ($t = +10\ldots25^{\circ}\text{C}$) и в течение 2 — 3 минут перемешать электродрелью с насадкой-миксером на невысокой скорости (менее 500 об/мин.) до получения однородной пластичной массы
- приготовленный раствор использовать непосредственно после замеса в течение 20 минут

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

- для нанесения использовать ручной штукатурный инструмент: кельму, шпатель
- равномерно распределить раствор по повреждённому участку, затем с небольшим усилием втереть, не допуская пустот
- отремонтированный участок загладить заподлицо шпателем или тёркой. Инструмент допускается увлажнять
- максимальная толщина слоя: на стенах (вертикальных поверхностях) — 50 мм, на потолках — 30 мм

УХОД:

В течение 2 часов после нанесения отремонтированный участок предохранять от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

СРОК ХРАНЕНИЯ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- срок хранения 6 месяцев от даты изготовления в неповрежденной упаковке производителя.
- хранить в закрытых сухих помещениях с относительной влажностью не выше 70 % в недоступных для детей местах.
- транспортировать крытым транспортом
- по истечении срока хранения потребительские свойства продукции могут не соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в соответствии с законодательством.

Охрана труда: в ходе работы использовать средства индивидуальной защиты: защитные перчатки, очки, респиратор. При попадании материала на кожу или слизистые оболочки промыть водой. При возникновении беспокоящих симптомов обратиться к врачу.

Состав: цементное вяжущее, мелкий заполнитель (максимальная фракция 3,0 мм), армирующая полимерная фибра, расширяющий модификатор, комплекс полимерных добавок.